



KERLYCRYL 75



INTERIEUR- EXTERIEUR
PEINTURE DISPERSION MATE DECORATIVE

SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

- Béton
- Enduit ciment
- Plaque de plâtre

en intérieur et extérieur : application directe sur fonds absorbants, appliquer une couche de **KERLYPRIMAIRE** au préalable

Pour tout autre support, consulter notre service technique

PROPRIETES

KERLYCRYL 75 est un mat à base de dispersion de copolymères acryliques en phase aqueuse d'excellente tenue, intérieur et extérieur, facile d'emploi sans coulures ni reprises.

Très faible teneur de COV

Opacifiant,

Lavable et lessivable,

Non jaunissant,

Sans odeur désagréable.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C en extérieur,

Température supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,

Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur et 80 % en extérieur (D.T.U 59.1)

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

Rouleau, brosse : prêt à l'emploi,

Airless : dilution éventuelle de 2 à 4 % d'eau,

S'applique en 1 ou 2 couches suivant le support à recouvrir

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Aa), 30g/L(2010)soit moins de 1 g/l pour kerlycryl 75

-Extrait sec en poids : 63 %± 0,02 %

- Masse volumique à 23° C : 1,63 ± 0,02 g/cm3

- Aspect du feuil sec : mat tendu ou légèrement poché suivant le matériel d'application utilisé

- Rendement : environ 5 à 8 m²/L suivant porosité du support

-Viscosité : Liquide épais

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 1 heure ; Recouvrable : 12 heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : Livrable en blanc et dans les teintes claires de notre nuancier.

Conditionnement : 15 L net

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYCRYL 75**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com

Ref005-
Rev03 -01/2012