



INTERIEUR PEINTURE ACRYLIQUE MAT PROFOND MURS ET PLAFONDS



SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U en vigueur

- *Béton* application directe. Sur support ancien, 1 couche de **KERLYPRIMAIRE OU KERLYPRIMO** est nécessaire en impression
- *Enduit ciment*
- *Amiante ciment*
- *Autres supports alcalins (PH>7)*
- *Anciennes peintures mates nettoyées* directement ou sur **KERLYPRIMAIRE OU KERLYPRIMO** après test d'adhérence.

Pour tout autre support, consulter notre service technique.

PROPRIETES

NEW PROTECH +MAT est une peinture mate en film mince
D'aspect mat profond et non jaunissant
Perméable à la vapeur d'eau car microporeux.
Garnissant élevé
Grande facilité d'application.
Bien opacifiant sur plafonds béton enduit en constructions neuves.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U en vigueur

Brosse, rouleau, airless.

Dilution éventuelle : uniquement à l'eau en 1ère couche.

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

NETTOYAGE DU MATERIEL : EAU (avant séchage)

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION à 20°C et 65% HR

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7 B 2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Aa), 30g/L(2010) soit 14 g/l maxi pour newprotechmat+

Extrait sec en poids : 64 % ± 0.02 %
Masse volumique à 23 °C 1.63 ± 0.02 g/cm³

Temps de séchage dans les conditions normales d'application 20°C ET 65% HR

Hors poussière : 30 à 40 mn
Recouvrable : 8 à 12 heures
Aspect du feuil sec : mat profond
Rendement : 8 à 10 m²/L par couche sur support lisse
Consommation : environ 0.10 L /m² par couche sur support lisse

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C.
Humidité relative inférieure à 65 %.

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : livrable en blanc
Conditionnement : 15 litres net
Conservation : un an en emballage d'origine non entamé.
Craint le gel (au séchage comme au stockage)

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **NEW PROTECH+MAT**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com

