



# KERLYMAT EXTRA



## INTERIEUR RENOVATION MATE HAUTE QUALITE DE DECORATION DES MURS ET PLAFONDS

### SUPPORTS

Ceux-ci doivent être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

*Anciennes peintures lessivées  
et rincées  
Enduit pelliculaire*

application directe

*Béton  
Enduit ciment  
Autres supports alcalins (pH > 7)*

sur une couche de **KERLYCRYL 80**

*Plâtre - Placoplâtre  
Bois tendres  
Bois durs dégraissés*

sur une couche de **KERLYPRIM 86**

*Métaux ferreux sains et exempts  
D'oxydation*

sur une couche de **KERLYPRIM EXTRA**

Pour tout autre support, consulter notre service technique

### PROPRIETES

**KERLYMAT EXTRA** est d'aspect mat profond haut de gamme

Très opacifiant garnissant

Facile d'emploi, sans coulures ni reprises

Masquant les irrégularités du fond

**Peut convenir parfaitement en finition à la deuxième couche**

### RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C

Humidité relative inférieure à 65 % (D.T.U 59.1)

Bien ventiler le local

### MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

Rouleau : prêt à l'emploi

Brosse : prêt à l'emploi

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

## **CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION**

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ag) 350 g/L (2010) soit 348g/l pour kerlymat extra

<b><u>Extrait sec en poids :</u></b>	<b>77,5%<u>±</u> 0,02%</b>
<b><u>- Masse volumique à 23° C :</u></b>	<b>1,55<u>±</u> 0,02 g/cm<sup>3</sup></b>
<b><u>- Aspect du feuil sec :</u></b>	<b>Mat tendu ou légèrement poché suivant le matériel d'application utilisé</b>
<b><u>- Rendement :</u></b>	<b>8 à 11 m<sup>2</sup>/L selon porosité du support</b>
<b><u>- Viscosité :</u></b>	<b>Liquide semi-gel</b>
<b><u>Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :</u></b>	
<b>Hors poussière : 30 minutes à 1 heure ; Recouvrable : 12 à 18 heures à 20°c et 65% HR</b>	

## **TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION**

Teintes :	livrable en blanc ou tons pastel, de notre nuancier KERLYCOLOR
Conditionnement :	3L et 15 L
Conservation :	1 an en emballage d'origine non entamé

## **HYGIENE ET SECURITE**

**INFLAMMABLE** à l'application comme au stockage

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYMAT EXTRA**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI  
86000 POITIERS  
Tél : 05 49 44 23 44  
Fax : 05 49 44 23 03  
Mail : info@kerlys.com  
Internet : www.kerlys.com