



KERACRYL SATIN 75



INTERIEUR
PEINTURE DISPERSION SATINEE DECORATIVE MURS



SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

- Béton en pièces humides d'habitation
- Enduit ciment utiliser le **KERLYPRIM"A"** en sous-couche
- Autres supports alcalin (PH>7)
- Anciennes peintures nettoyées application directe ou sur sous-couche **KERLYPRIMAIRE**
- Enduits pelliculaires intérieurs

PROPRIETES

Très faible teneur de COV
Thixotrope et opacifiant
Lavable, lessivable
Non jaunissant
Facile d'emploi sans coulures
Non inflammable
Son petit poché masque les défauts de support

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,
Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur (D.T.U 59.1),
En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.
En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7)

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

Rouleau poil ras (laqueur) ou mi-long

Rouleau mousse

Airless: dilution éventuelle de 2 à 4% d'eau

S'applique en 1 ou 2 couches suivant le support à recouvrir

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ab), 100g/L(2010)soit 37g/l pour KERACRYLSATIN 75

<u>-Extrait sec en poids :</u>	63%
<u>- Masse volumique à 23° C :</u>	1,45+ 0,02 g/cm3
<u>- Aspect du feuil sec :</u>	Satiné
<u>- Rendement :</u>	4 à 7 m²/L selon porosité du support
<u>-Viscosité :</u>	Léger gel
<u>-Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :</u>	
Hors poussière : 30 à 40 minutes Recouvrable : 10 à 12 heures à 20°C et 65% HR	

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes :	Livable en blanc et dans les teintes claires de notre nuancier KERLYCOLOR
Conditionnement :	3 L et 15 L net
Conservation :	Un an en emballage d'origine non entamé Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYCRYL SATIN 75**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com