



KERACRYL SATIN



INTERIEUR- EXTERIEUR
PEINTURE DISPERSION SATINEE DECORATIVE MURS



SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

- | | |
|--|---|
| - Béton | en pièces humides d'habitation |
| - Enduit ciment | utiliser le KERLYPRIMAIRE ARF en sous-couche |
| | Autres cas, employer le KERLYPRIM"A" |
| - Autres supports alcalins (PH>7) | |
| - Anciennes peintures nettoyées | application directe ou sur sous-couche |
| | KERLYPRIM"A" ou KERLYPRIMAIRE |
| - Enduits pelliculaires intérieurs | |
| - Bois sur mur (aggloméré, lambris...) | |

PROPRIETES

Très faible teneur de COV
Thixotrope et opacifiant
Lavable, lessivable
Non jaunissant
Facile d'emploi sans coulures
Non inflammable
Son petit poché masque les défauts de support

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C en extérieur,
Température supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,
Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur et 80 % en extérieur (D.T.U 59.1),
En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.
En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7)

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1
Rouleau poil mi-long 8, 10 ou 12mm

Airless: dilution éventuelle de 2 à 4% d'eau
S'applique en 1 ou 2 couches suivant le support à recouvrir

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ab), 100g/L(2010) soit 71,7g/l pour keracrylsatin

-Extrait sec en poids : 57% \pm 0,02%

- Masse volumique à 23° C : 1,35 \pm 0,02 g/cm³

- Aspect du feuil sec : Satiné

- Rendement : 5 à 8 m²/L selon porosité du support

-Viscosité : Léger gel

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie à 20°C et 65% HR:
Hors poussière : 30 à 40 minutes Recouvrable : 10 à 12 heures

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : Livrable en blanc et dans les teintes de notre nuancier KERLYCOLOR

Conditionnement : 3 L et 15 L net

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERACRYL SATIN**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com