



ACRYLSATIN KTC



INTERIEUR
 PEINTURE A BASE DE DISPERSION ACRYLIQUE
 SATIN VELOUTE POUR MURS TRAVAUX COURANTS



SUPPORTS

Ceux ci doivent être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

<i>Béton</i>	en pièces humides d'habitation
<i>Enduit ciment</i>	utiliser le KERLYPRIMAIRE en sous couche autre cas, employer le KERLYPRIM"A"
<i>Autre support alcalin (ph > 7)</i>	en sous couche
<i>Anciennes peintures nettoyées</i>	application directe ou sur sous-couche
<i>Plâtre - Placoplâtre</i>	KERLYPRIM"A" ou KERLYPRIMAIRE
<i>Bois et dérivés</i>	sur KERLYPRIMAIRE employé en sous-couche

PROPRIETES

Peut s'appliquer directement sur la toile de verre
 Lavable, lessivable
 Facile d'emploi, bon glissant.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C,
 Humidité relative inférieure à 65 % (D.T.U 59.1),
 En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1
 S'applique en 1 ou 2 couches suivant le support à recouvrir
 Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ab), 100g/L(2010) pour ce produit, 73g/L pour acrylsatin ktc

<u>-Extrait sec en poids :</u>	54 %± 0,02%
<u>- Masse volumique à 23° C :</u>	1,28± 0,02 g/cm3
<u>- Aspect du feuil sec :</u>	Satin velouté
<u>- Rendement :</u>	Environ 5 à 7 m²/L selon porosité support
<u>-Viscosité :</u>	Liquide épais
<u>-Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :à 20°C et 65%HR</u>	
Hors poussière : 1 à 2 heures Recouvrable : 10 à 12 heures	

CONDITIONNEMENT – CONSERVATION

Teinte	Blanc et couleurs claires uniquement
Conditionnement :	15 L net
Conservation :	Un an en emballage d'origine non entamé Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **ACRYLSATIN KTC**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



kerLys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY
ZAE SAINT ELOI - 86000 POITIERS
TEL : 05 49 44 23 44
FAX : 05 49 44 23 04
internet : www.kerlys.com
mail : info@kerlys.com