



INTERIEUR

SPECIAL PLAFONDS ET MURS MAT

A BASE DE RESINE ACRYLIQUE DOPEE SILOXANE



SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U en vigueur

- Béton –plâtre et placoplâtre

application directe. Sur support ancien, 1 couche de **ATLANTIC'S PRIMAIRE ARF** au est nécessaire en

impression

- Enduit ciment

- Autres supports alcalins (PH>7)

- Anciennes peintures nettoyées
- mates

directement ou sur **ATLANTIC'S PRIMAIRE ARF** après test d'adhérence.

- Sur anciens supports, lavés, secs adhérents :

application en 1 ou 2 couches

Pour tout autre support, consulter notre service technique.

PROPRIETES

ATLANTIC'S est une peinture mate en film mince conçue tout spécialement pour les plafonds.

Rénove les anciens plafonds et murs.

D'aspect mat profond et non jaunissant

Garnissant élevé masquant le faïençage.

Grande facilité d'application.

Bien opacifiant, à base de résine acrylique dopée au siloxane.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U en vigueur

Prêt à l'emploi.

Brosse acrylique, rouleau microfibre ou polyamide texturé 12mn, airless.

Dilution éventuelle : uniquement à l'eau en 1ère couche.

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans

ATLANTIC'S

la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

NETTOYAGE DU MATERIEL : EAU (avant séchage)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température supérieure à + 5° C et inférieure à + 30° C.

Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Aa), 30g/L(2010) soit 12g/l pour *ATLANTIC'S*

-Extrait sec en poids : *66 % ± 0,02*

- Masse volumique à 23° C : *1,59 ± 0,02 g/cm3*

- Aspect du feuil sec : *Mat profond*

- Rendement : *8 à 10 m²/L environ suivant porosité du support*

-Viscosité : *Liquide épais*

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 20 à 30 minutes ; Sec : 8 à 12 heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : livrable en blanc et teintes foncées.

Conditionnement : 15litres net

Conservation : un an en emballage d'origine non entamé.

Craint le gel (à l'application comme au stockage)

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité *ATLANTIC'S*

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



01 2017

kerlys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tel : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com