



KERLYSOIE



INTERIEUR- EXTERIEUR
GLYCEROPHTALIQUE SATIN POMMELE

SUPPORTS

Ceux ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

Anciennes peintures lessivées et rincées application directe en une couche ou deux couches

Enduit pelliculaire sur une couche de **KERLYPRIM 86**

Béton
Enduit ciment sur une couche de **KERLYPRIMAIRE** ou **KERLYPRIM A**

Autres supports alcalins (pH > 7)

Plâtre - Placoplâtre
Bois tendres sur une couche de **KERLYPRIM 86 OU**
Bois durs dégraissés **KERLYPRIMAIRE**
Métaux ferreux sains et exempts d'oxydation, sur une couche de **KERLANTIC**
Pour tout autre support, consulter notre service technique.

PROPRIETES

KERLYSOIE est une peinture glycérophtalique thixotropée, satin, s'appliquant avec facilité et dont le garnissant est dû à son haut extrait sec comme à son aspect semi-poché.

KERLYSOIE est réalisable dans toutes teintes claires du nuancier en deux couches, recouvre l'ensemble des supports rencontrés dans le bâtiment sans coulures. Spécialement destiné aux grands ensembles, il assure une finition de qualité en pièce quelque peu humide.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8°C et inférieure à 35 °C en intérieur
Humidité relative inférieure à 65 % (D.T.U 59.1) en intérieur
En intérieur : bien ventiler les locaux.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1.

Brosse, rouleau (poils mi-longs), prêt à l'emploi.

NETTOYAGE DU MATERIEL : au White spirit D60 (avant séchage).

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ad) 300 g/L (2010) soit 291g/l pour kerlysoie

Extrait sec en poids : *81% \pm 0,02%*

- Masse volumique à 23° C : *1,53 \pm 0,02 g/cm³*

- Aspect du feuil sec : *Satin poché (au rouleau)*

- Rendement : *environ 10 à 12 m²/L*

- Viscosité : *Géliné*

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 4 à 6 heures ; Recouvrable : 15 à 18 heures (température 20°C et 65% HR)

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : livrable en blanc et couleurs claires

Conditionnement : 3L et 15 L

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé

HYGIENE ET SECURITE

INFLAMMABLE à l'application comme au stockage

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYSOIE**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com