



# KERLYSOIE 75



INTERIEUR-EXTERIEUR  
GLYCEROPHTALIQUE SATIN GARNISSANT

## SUPPORTS

Ceux ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

**Anciennes peintures lessivées et rincées** application directe en une couche ou deux couches

Enduit pelliculaire

sur une couche de **KERLYPRIM 86**  
**Ou KERLYPRIMAIRE ARF**

Béton

Enduit ciment

sur une couche de **KERLYCRYL 80** ou **KERLYCRYL 86**

Autres supports alcalins (pH > 7)

Plâtre - Placoplâtre

Bois tendres

Bois durs dégraissés

sur une couche de **KERLYPRIM 86**

Métaux ferreux sains et exempts d'oxydation, sur une couche de **KERLYPRIM EXTRA**  
Pour tout autre support, consulter notre service technique.

## PROPRIETES

**KERLYSOIE 75** est une peinture glycérophtalique thixotropée, satin, s'appliquant avec facilité et dont le garnissant est dû à son haut extrait sec comme à son aspect semi-poché.

**KERLYSOIE 75** est réalisable dans toutes teintes pastelles du nuancier en deux couches, recouvre l'ensemble des supports rencontrés dans le bâtiment sans embus, reprises ou coulures. Spécialement destiné aux grands ensembles, il assure une finition de qualité en pièces humides.

## RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8°C et inférieure à 35 °C

Humidité relative inférieure à 60 % (D.T.U 59.1)

En intérieur : bien ventiler les locaux.

## **MODALITES D'APPLICATION**

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1  
Brosse, rouleau (poils mi-longs), prêt à l'emploi.

**NETTOYAGE DU MATERIEL** : au White spirit D60 (avant séchage).

## **CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION**

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ad) 300 g/L (2010) soit 291g/l pour kerlysoie 75

<b><u>Extrait sec en poids :</u></b>	<b>81%± 0,02%</b>
<b><u>- Masse volumique à 23° C :</u></b>	<b>1,53 ± 0,02 g/cm<sup>3</sup></b>
<b><u>- Aspect du feuil sec :</u></b>	<b>Satin poché (au rouleau)</b>
<b><u>- Rendement :</u></b>	<b>environ 10 à 12 m<sup>2</sup>/L</b>
<b><u>-Viscosité :</u></b>	<b>Gélinifié</b>

**Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :**

**Hors poussière : 4 à 6 heures ; Recouvrable : 15 à 18 heures(température 20°C et 65% HR)**

## **TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION**

Teintes :	livrable en blanc et couleurs claires de notre nuancier KERLYCOLOR
Conditionnement :	3L et 15 L
Conservation :	1 an en emballage d'origine non entamé

## **HYGIENE ET SECURITE**

**INFLAMMABLE** à l'application comme au stockage

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYSOIE 75**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI  
86000 POITIERS  
Tél : 05 49 44 23 44  
Fax : 05 49 44 23 03  
Mail : info@kerlys.com  
Internet : www.kerlys.com