



KERLYSATIN



EXTERIEUR GLYCEROPHTALIQUE SATIN

SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U.59.1

Anciennes peintures lessivées	application directe en une couche ou 2 couches
Enduit pelliculaire	sur une couche de KERLYPRIM 86
Béton Enduit ciment	sur une couche de KERLYPRIM "A" ou KERLYPRIMAIRE ARF
Autres supports alcalins (pH>7)	
Plâtre - Placoplâtre Bois tendres	sur une couche de KERLYPRIM 86 ou KERLYPRIMAIRE
Bois durs dégraissés	
Métaux ferreux sains et exempts d'oxydation	sur une couche de KERLYPRIM EXTRA

PROPRIETES

C'est une peinture glycérophtalique légèrement gélifiée prête à l'emploi et qui sèche relativement vite.

Son aspect est satiné, tendu.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C en extérieur,
Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,
Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur et 80 % en extérieur (D.T.U 59.1),
En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.
En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7)

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U.59.1

S'applique à la brosse et au rouleau (poil ras ou mi-long)

Cette peinture est prête à l'emploi, il n'est pas recommandé de la diluer.

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

NETTOYAGE DU MATERIEL : au WHITE SPIRIT D60

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ad) 300 g/L (2010) soit 295g/l pour kerlysatine

<u>Extrait sec en poids :</u>	80%± 0,02%
<u>- Masse volumique à 23° C :</u>	1,45± 0,02 g/cm3
<u>- Aspect du feuil sec :</u>	Satin tendu (au rouleau)
<u>- Rendement :</u>	environ 10 à 12 m²/L
<u>- Viscosité :</u>	Géliné

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie: à 20°C et 65%HR

Hors poussière : 6 à 8 heures ; Recouvrable : 12 heures

CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Conditionnement : 1L , 3L et 15 L

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé

HYGIENE ET SECURITE

INFLAMMABLE à l'application comme au stockage

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYSATIN**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com