



KERLYPRIMAIRE ARF



EXTERIEUR-INTERIEUR
 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE ACRYLIQUE PURE
 POLYVALENT PHASE AQUEUSE



SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

- Béton
- Enduit ciment en intérieur et extérieur, application directe.
- Autres supports alcalins (PH>7)
- Plâtre - Placoplâtre
- Bois
- Métaux non-ferreux sains et dérochés
- PVC dur (essai au préalable)
- Anciennes peintures lessivées et poncées pour faciliter l'accrochage

Pour tout autre support, consulter notre service technique

PROPRIETES

Dilution à l'eau, très facile d'emploi
 Séchage rapide et bonne adhérence
 Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
 Bon pouvoir opacifiant,

Contient un "antirustflash" qui évite la formation de tâches d'oxydation par les vis de fixation dans le placo plâtre ou autre support

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C,
 Humidité relative inférieure à 75 % (D.T.U 59.1),
 En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1
 Rouleau, brosse : prêt à l'emploi,
 Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ag) 30g/L(2010)soit 8g/litre pour kerlyprimaire arf

<u>-Extrait sec en poids :</u>	58%\pm 0,02%
<u>- Masse volumique à 23° C :</u>	1,38\pm 0,02 g/cm³
<u>- Aspect du feuil sec :</u>	Mat velouté
<u>- Rendement :</u>	10 m²/L
<u>-Viscosité :</u>	Liquide un peu épais

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie à 20°C et 65% HR :
Hors poussière : 30 à 40 minutes ; Recouvrable : 2 heures

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

<i>Teintes :</i>	Livable en blanc
<i>Conditionnement :</i>	1L, 3 L et 15 L net
<i>Conservation :</i>	Un an en emballage d'origine non entamé Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYPRIMAIRE ARF**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



kerLys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com