



K/GLYSSOPRIM HD



INTERIEUR- EXTERIEUR RECOUVERT
IMPRESSION HYDRODILUABLE



SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

- Plâtre - Placoplâtre
- Bois (attention aux essences de bois exotique, nous consulter)
- Métaux non-ferreux sains, dérochés et poncés

- Anciennes peintures lessivées et poncées pour faciliter l'accrochage

Pour tout autre support, consulter notre service technique

PROPRIETES

Impression hydrodiluable à base de résine alkyde en émulsion et de résine acrylique pure
Excellent accrochage et temps de reprise amélioré.
Dilution à l'eau, très facile d'emploi
Séchage rapide
Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
Bon pouvoir opacifiant,

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C en extérieur,
Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,
Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur et 80 % en extérieur (D.T.U 59.1),
En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1
Rouleau, brosse : prêt à l'emploi,
Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a/7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ag), 30g/L(2010) soit moins de 5g/l pour k/glyssoprim hd

-Extrait sec en poids : 61%± 0,02%

- Masse volumique à 23° C : 1,48± 0,02 g/cm3

- Aspect du feuil sec : Mat

- Rendement : 10 m²/L

-Viscosité : Liquide épais

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 30 à 40 minutes ; Recouvrable : 4 heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : Livrable en blanc

Conditionnement : 3L- 15 L net

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYHYDROPRIMO HD**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com