

INTERIEUR
PEINTURE A BASE DE DISPERSION ACRYLIQUE
SATIN VELOUTE POUR MURS TRAVAUX COURANTS



SUPPORTS

Ceux ci doivent être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

<i>Béton</i>	en pièces humides d'habitation
<i>Enduit ciment</i>	utiliser le <i>ATLANTIC'S PRIM ARF</i> en sous couche
<i>Autre support alcalin (ph > 7)</i>	autre cas, employer le <i>ATLANTIC'S PRIMA</i> en sous couche
<i>Anciennes peintures nettoyées</i>	application directe ou sur sous-couche
<i>Plâtre - Placoplatre</i>	<i>ATLANTIC'S PRIMA</i> ou <i>ATLANTIC'S PRIM ARF</i>
<i>Bois et dérivés</i>	sur <i>ATLANTIC'S PRIM ARF</i> employé en sous-couche

PROPRIETES

Peut s'appliquer directement sur la toile de verre
Lavable, lessivable
Facile d'emploi, bon glissant.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C,
Humidité relative inférieure à 65 % (D.T.U 59.1),
En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1
S'applique en 1 ou 2 couches suivant le support à recouvrir
Brosse acrylique, rouleau microfibre ou polyamide texturé 12mn/14mn
Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ab), 100g/L(2010) pour ce produit, 73g/L pour AMPURIA SATIN KTC

-Extrait sec en poids : 54 %± 0,02%

- Masse volumique à 23° C : 1,28± 0,02 g/cm³

- Aspect du feuil sec : Satin velouté

- Rendement : Environ 7 à 9 m²/L selon porosité support

-Viscosité : Liquide épais

-Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :à 20°C et 65%HR
Hors poussière : 1 à 2 heures Recouvrable : 10 à 12 heures

CONDITIONNEMENT – CONSERVATION

Teinte Blanc et couleurs claires uniquement

Conditionnement : 15 L net

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité AMPURIA SATIN KTC

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



kerLys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY
ZAE SAINT ELOI - 86000 POITIERS
TEL : 05 49 44 23 44
FAX : 05 49 44 23 04
internet : www.kerlys.com
mail : info@kerlys.com