



INTERIEUR
RENOVATION MATE HAUTE QUALITE DE DECORATION

DES MURS ET PLAFONDS



SUPPORTS

Ceux-ci doivent être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

*Anciennes peintures lessivées
et rincées
Enduit pelliculaire*

application directe

*Béton
Enduit ciment
Autres supports alcalins (pH > 7)*

sur une couche de **ATLANTIC'S EXTRA**

*Plâtre - Placoplâtre
Bois tendres
Bois durs dégraissés*

sur une couche de **BALTIC'S PRIM GL**

*Métaux ferreux sains et exempts
D'oxydation*

sur une couche de KERLYPRIM EXTRA

Pour tout autre support, consulter notre service technique

PROPRIETES

ATLANTIC'S MAT EXTRA GL est d'aspect mat profond haut de gamme

Très opacifiant garnissant

Facile d'emploi, sans coulures ni reprises

Masquant les irrégularités du fond

Peut convenir parfaitement en finition à la deuxième couche

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C

Humidité relative inférieure à 65 % (D.T.U 59.1)

Bien ventiler le local

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

Brosse, rouleau polyamide texturé 8/12mn prêt à l'emploi

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ag) 350 g/L (2010) soit 348g/l pour *ATLANTIC'S MAT EXTRA QL*

Extrait sec en poids : 77,5%± 0,02%

- Masse volumique à 23° C : 1,55± 0,02 g/cm³

- Aspect du feuil sec : Mat tendu ou légèrement poché suivant le matériel d'application utilisé

- Rendement : 8 à 12 m²/L selon porosité du support

- Viscosité : Liquide semi-gel

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 4 heures ; Recouvrable : 24 heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : livrable en blanc ou tons pastel,
de notre nuancier KERLYCOLOR

Conditionnement : 3L et 15 L

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé

HYGIENE ET SECURITE

INFLAMMABLE à l'application comme au stockage

Se conformer à la fiche de données de sécurité *ATLANTIC'S MAT EXTRA QL*

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com