



## INTERIEUR- EXTERIEUR

## GLYCEROPHTALIQUE SATIN POMMELE

**SUPPORTS**

Ceux ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

Anciennes peintures lessivées et rincées application directe en une couche ou deux couches

Enduit pelliculaire sur une couche de **BALTIC'S PRIM GL**

Béton  
Enduit ciment sur une couche de **ATLANTIC'S PRIMAIRE ARF**  
Ou **ATLANTIC'S PRIMA**

Autres supports alcalins (pH > 7)

Plâtre - Placoplâtre  
Bois tendres sur une couche de **BALTIC'S PRIM GL OU**  
Bois durs dégraissés **ATLANTIC'S PRIMAIRE ARF**  
Métaux ferreux sains et exempts d'oxydation, sur une couche de **KERLANTIC**  
Pour tout autre support, consulter notre service technique.

**PROPRIETES**

**KERLYSOIE** est une peinture glycérophtalique thixotropée, satin, s'appliquant avec facilité et dont le garnissant est dû à son haut extrait sec comme à son aspect semi-poché.

**KERLYSOIE** est réalisable dans toutes teintes claires du nuancier en deux couches, recouvre l'ensemble des supports rencontrés dans le bâtiment sans coulures. Spécialement destiné aux grands ensembles, il assure une finition de qualité en pièce quelque peu humide.

**RECOMMANDATIONS PARTICULIERES**

Température ambiante supérieure à + 8°C et inférieure à 35 °C en intérieur  
Humidité relative inférieure à 65 % (D.T.U 59.1) en intérieur  
En intérieur : bien ventiler les locaux.

**MODALITES D'APPLICATION**

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59 1.

**Brosse, rouleau microfibre 10/12 mm**

## BALTIC'S SOIE GL

Prêt à l'emploi.

**NETTOYAGE DU MATERIEL** : au White spirit D60 (avant séchage).

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

## **CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION**

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ad) 300 g/L (2010) soit 291g/l pour **BALTIC'S SOIE GL**

<b><u>Extrait sec en poids :</u></b>	<b>81%+ 0,02%</b>
<b><u>- Masse volumique à 23° C :</u></b>	<b>1,53 ± 0,02 g/cm3</b>
<b><u>- Aspect du feuil sec :</u></b>	<b>Satin poché (au rouleau)</b>
<b><u>- Rendement :</u></b>	<b>environ 10 à 12 m<sup>2</sup>/L</b>
<b><u>-Viscosité :</u></b>	<b>Géliné</b>

**Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :**

**Hors poussière : 8 heures ; Recouvrable : 24 heures (température 20°C et 65% HR)**

## **TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION**

Teintes :	livrable en blanc et couleurs claires
Conditionnement :	3L et 15 L
Conservation :	1 an en emballage d'origine non entamé

## **HYGIENE ET SECURITE**

**INFLAMMABLE** à l'application comme au stockage

Se conformer à la fiche de données de sécurité **BALTIC'S SOIE GL**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI  
86000 POITIERS  
Tél : 05 49 44 23 44  
Fax : 05 49 44 23 03  
Mail : info@kerlys.com  
Internet : www.kerlys.com