



KERLASURE



EXTERIEUR-INTERIEUR LASURE DE FINITION SATINE POUR BOIS INSECTICIDE ET FONGICIDE

SUPPORTS

Bois et matériaux dérivés, ainsi que tous les supports classiques du bâtiment
Dans tous les cas, les supports seront sains et secs, réceptionnés et préparés conformément au D.T.U 59 1
Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

PROPRIETES

Facilité d'application
Bonne résistance aux rayons ultra violets
Microporeux
Lavable et lessivable
Ne colle pas, ne s'écaille pas
Légèrement thixotropé, ne coule pas mais ne corde pas

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Les supports seront conformes aux prescriptions du D.T.U 59. 1

- **SAINS** (non friables ni fissurés)
- **PROPRES** (non souillés ni recouverts de peintures farinantes ou envahis par des micro organismes)
- **SECS** l'humidité du bois doit être inférieure à 18 %
- **LE KERLASURE incolore est applicable uniquement à l'intérieur.**

Ne pas appliquer sur bois gelés, la température ambiante sera > à 5 °C et < à 35°C

En intérieur, bien ventiler les locaux

MODALITES D'APPLICATION

- brosse ou rouleau **KERLASURE** est prêt à l'emploi

Nettoyage matériel : **KERLYDIL 80** ou White spirit

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ae) 400 g/L (2010) soit 398 g/l pour kerlasure

<u>-Extrait sec en poids :</u>	54,30%± 0,02%
<u>- Masse volumique à 23° C :</u>	0,87± 0,02 g/cm3
<u>- Aspect du feuil sec :</u>	Satin laissant apparaitre les veines du bois
<u>- Rendement :</u>	12 m²/L environ selon absorption du support
<u>-Viscosité :</u>	Gel léger

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 2 heures ; Recouvrable : 12 heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : Incolore + teinte du nuancier **KERLYCOLOR**

Conditionnement : 1L, 3 L et 15 L net

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

INFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLASURE**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com