



INTERIEUR -EXTERIEUR

PEINTURE DISPERSION SATINEE DECORATIVE



SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

- Béton en pièces humides d'habitation
- Enduit ciment utiliser le **ATLANTIC'S PRIMAIRE ARF**
en sous-couche
- Autres supports alcalins (PH>7) Autres cas, employer le **ATLANTIC'S PRIM A**
en sous-couche
- Anciennes peintures nettoyées application directe ou sur sous-couche
ATLANTIC'S PRIMAIRE ARF
- Bois et dérivés sur **ATLANTIC'S PRIMAIRE ARF**

PROPRIETES

Peinture film mince à base de résine acrylique pure.

Très faible teneur de COV

Lavable, lessivable

Non jaunissant

Facile d'emploi sans coulures. Sans collant résiduel.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C en extérieur.

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,

Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur et 80 % en extérieur (D.T.U 59.1),

En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7)

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

Rouleau microfibres 10 ou 12 mm pour une finition garnissante

Airless: dilution éventuelle de 2 à 4% d'eau

S'applique en 1 ou 2 couches suivant le support à recouvrir

ATLANTIC'S LUX

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique

NETTOYAGE DU MATERIEL : Eau (avant séchage)

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION A 23°C et 65% HR

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ab) 100g/L(2010)soit 7,31 g/l pour ATLANTIC'S LUX

-Extrait sec en poids : 58%+ 0,02%

- Masse volumique à 23° C : 1,33+ 0,02 g/cm3

- Aspect du feuil sec : satiné

- Rendement : Environ 10 à 12 m²/L suivant porosité du support

-Viscosité : Léger gel

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie à 20°C et 65% HR

∴

Hors poussière : 30 à 40 minutes ; Recouvrable : 10 à 12 heures

CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Conditionnement : 3 L et 15 L net

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **ATLANTIC'S LUX**



kerLys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.