



INTERIEUR

IMPRESSION OPACIFIANTE PHASE AQUEUSE

**SUPPORTS**

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

- Béton
 - Enduit ciment
 - Autres supports alcalins (PH>7)
 - Plâtre - Placoplâtre
 - Métaux ferreux sains et exempts
D'oxydation
- en intérieur et extérieur, application directe.
- sur une couche de KERLYPRIM EXTRA

Pour tout autre support, consulter notre service technique

PROPRIETES

Haut pouvoir fixant
Très faible taux de cov (moins de 2g/l)
Régule les fonds neufs et anciens
Facile d'emploi
Bon pouvoir opacifiant

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C,
Humidité relative inférieure à 65 % (D.T.U 59.1),
En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

Brosse rouleau polyamide texturé 12 mm et AIRLESS

Prêt à l'emploi,

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2 **BALTIC'S PRIM 0**

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ag), 30g/L(2010)

Pour ce produit, 2g/l

-Extrait sec en poids : **60%+ 0,02%**

- Masse volumique à 23° C : **1,56+ 0,02 g/cm³**

- Aspect du feuil sec : **mat tendu ou légèrement poché suivant le matériel d'application utilisé**

- Rendement : **8 à 10 m²/L suivant porosité du support**

-Viscosité : **Liquide épais**

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 30 à 40 minutes ; Recouvrable : 8 heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : Livrable en blanc

Conditionnement : 3 L et 15 L net

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **BALTIC'S PRIM 0**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



kerLys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tel : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com