



LASURE DE DECORATION POUR LES BOIS

SUPPORTS

Ceux ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

Menuiseries extérieures et intérieures, lambris, charpentes, chalets, bois massifs, placages, agglomérés. **Convient également en protection des supports tels qu'enduits décoratifs(dilution 1l de vernis et 0,5l d'eau).**

PREPARATION des SUPPORTS

Bois et agglomérés : Poncer et dépoussiérer.

PROPRIETES

KERLASURALO est une émulsion copolymère acrylique à séchage rapide.

KERLASURALO présente un superbe aspect satiné ciré comparable aux meubles d'ébénisterie.

En extérieur, **KERLASURALO** résiste parfaitement aux U.V.(teinté et pas incolore),

MODALITES D'APPLICATION

Brosse «spécial acrylique» pour une meilleure pénétration dans le support, une première couche à la brosse est conseillée. Rouleau microfibre poils ras 5 mm.

Au pistolet.

En fonction de la température, du mode d'application et du support, diluer à l'eau (5 à 15%).

Ne jamais utiliser de solvant.

De par son séchage rapide, nettoyer la brosse, à l'eau, toutes les 30 minutes.

NETTOYAGE DU MATERIEL : à l'eau Si nettoyage avec solvant, risque de formation d'une masse caoutchoutée.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C en extérieur,

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,

Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur et 80 % en extérieur (D.T.U 59.1),

En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7)

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ae), 130g/L(2010)soit 30g/l pour kerlasuralo

<u>Extrait sec en poids :</u>	32%
<u>- Masse volumique à 23° C :</u>	1,03 ± 0,02 g/cm3
<u>- Aspect du feuil sec :</u>	satiné
<u>- Rendement :</u>	environ 10 à 12 m²/L
<u>-Viscosité :</u>	Fluide

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 10 minutes ; Recouvrable : 2 Heures à 20°c et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : chêne clair, chêne, acajou, teck, chêne rustique, noyer foncé

Conditionnement : **1L, 3L et 15L**

Conservation : un an en emballage d'origine non entamé

CRAINT LE GEL

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLASURALO

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



kerLys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com