



ATLANTIC'S EXCEL B

Peinture laque de décoration brillante à base de dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse INTERIEUR-EXTERIEUR



SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

Extérieur :

Protection des menuiseries bois en travaux neufs et de rénovation. A la fois primaire et finition.

Intérieur :

Décoration des murs neufs ou rénovation pour pièces sèches et humides, locaux tertiaires ou résidentiels (hôpitaux, résidences pour personnes âgées, locaux commerciaux, etc ...). Pour travaux de finition A (travaux soignés). Si un doute persiste sur le support, consulter notre service technique

PROPRIETES

Grande dureté (résiste aux chocs et aux rayures).

Excellent tendu.

Très grande facilité d'application.

Résistance à l'abrasion humide classe 1 norme NF EN 13300 de février 2002.

Résistance au lustrage.

Très bon pouvoir couvrant, couvre en une couche sur support imprimé.

Excellente perméabilité à la vapeur d'eau. Faible odeur.

Séchage rapide.

MODALITES D'APPLICATION

Préparation des fonds: La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les bois seront préalablement traités contre les développements cryptogamiques et les attaques d'insectes xylophages. Les anciennes peintures non adhérentes seront éliminées.

Les peintures adhérentes brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ne pas appliquer en cas d'exsudation de résine, de sève ni en présence de bois humides.

Sur les bois présentant des risques de remontées de tanin (chêne, châtaignier, etc..) appliquer préalablement une couche de Primaire supports spéciaux.

Les parties métalliques recevront préalablement un primaire adapté.

Les supports intérieurs seront si nécessaire préalablement traités avec KERLYCIDE suivant sa fiche technique. Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ...) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou gris moyen en fonction de la teinte désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

Nettoyage du matériel : Eau

Diluant : Eau

Dilution : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Rouleau laqueur (Prêt à l'emploi).

Airless (5 à 10 %).

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur
 Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur et 80% en extérieur (D.T.U 59.1),
 En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 4a/6a -7b2

COV(directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b): 150 g/l (2007),. (cat. A/b): 100 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV

-Extrait sec en poids : **54%+ 0,02%**

- Masse volumique à 23° C : **1,27± 0,02 g/cm3**

- Aspect du feuil sec : mat tendu

Brillant Spéculaire à 85° : 75 %

- Rendement théorique : 10 à 14 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.

-Viscosité: **Liquide onctueux**

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

HP 1 à 2 h- Sec Recouvrable : 24 h

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : Livrable en blanc et dans les teintes de notre nuancier

Conditionnement : 0,5L ; 2,5L ; 10 L net

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé
 Craint le gel au séchage comme au stockage

Processus d'application:

<u>Supports</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
Intérieur : enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné	Baltic's primo Atlantic's prim ARF	2 couches ATLANTIC'S EXCEL B
non peints dans Extérieur-intérieur : anciennes peintures adhérentes et compatibles, bois sans risque de remontées tanin	1ere couche diluée à 10 %	
Intérieur : plâtre	Baltic's prim GL	
Intérieur : métaux ferreux	Kerlantic	
Intérieur : métaux non ferreux	<u>Kerlyprim extra</u>	

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **ATLANTIC'S EXCEL B**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
 86000 POITIERS
 Tel : 05 49 44 23 44
 Fax : 05 49 44 23 03
 Mail : info@kerlys.com
 Internet : www.kerlys.com