



PHASE AQUEUSE BICOMPOSANT TRAFIC INTENSE

SUPPORTS

- Parquets, planchers, escaliers intérieurs, neufs ou anciens.
- Pour Trafic INTENSE : Hôtels, Magasins, Salles d'exposition, Musées...

PROPRIETES

- KERLYVITRI 2K est un vitrificateur bi-composant à base de résines polyuréthannes en phase aqueuse incolore et sans odeur.
- KERLYVITRI 2K permet de supprimer l'entretien des parquets, d'assainir le parquet et de mettre en valeur le bois.
- KERLYVITRI 2K est prêt à l'emploi et séchage rapide.
- KERLYVITRI 2K permet une résistance à l'usure, aux rayures, aux chocs, aux produits chimiques y compris aux produits ammoniacués.
- KERLYVITRI 2K ne jaunit pas dans le temps et ne craint pas la lumière. Il est non glissant. Disponible en Brillant, Satiné et Mat.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

- Appliquer sur bois poncé, propre, sec (Humidité < 10 %), exempt de traces de cire, de lessive ou de salissures.
- Afin d'éviter des rayures trop profondes dues au ponçage, effectuer un test avec une ponceuse à parquet avec un grain n° 40 ou 50.
- Selon le résultat obtenu, poursuivre progressivement avec un grain plus fin jusqu'au n° 80 ou 100.
- Utiliser une bordeuse pour les bords, un racloir ou un ciseau à bois pour les angles.
- Terminer les ponçages de finition jusqu'aux grains n° 120 à 150 selon l'essence et l'épaisseur de la couche d'usure.

Appliquer de préférence une couche préalable de FONDUR afin d'obtenir un résultat optimum.

Température supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,

Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur

MODALITES D'APPLICATION

- La température d'application doit être comprise entre 10°C et 25°C.
- Bien agiter le produit.

Appliquer brosse «spécial acrylique »pour une meilleure pénétration dans le support, une première couche à la brosse est conseillée. Rouleau microfibre poils ras.

-
- Appliquer une couche de KERLYVITRI 2K.
- Commencer par les bords puis travailler par zones de 2 m sur 2 m.
- Laisser sécher 3 à 4 heures selon les conditions ambiantes.
- Procéder à un égrenage (grain n° 150 à 180) puis dépoussiérer.
- Appliquer la deuxième couche.
- Ne pas ouvrir les fenêtres durant l'application pour éviter un séchage trop rapide.

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

NETTOYAGE DU MATERIEL : à l'eau.

PREPARATION DU MELANGE

- Ne pas diluer.
- Bien mélanger les deux composants à la dose de 1000 ml de vernis pour 100 ml de durcisseur.

Attendre 5 à 10 minutes de temps de mûrissement. Utiliser dans les 4 heures.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION à 20°C et 65% HR

Extrait sec en poids : 36 %.

Densité : 1.05 ± 0,05.

Consommation : 10 à 12 m² / L.

CLASSIFICATION-NFT36005-Famille 1-Classe 7b2

Caractéristiques techniques	10°C	20°C	25°C
Hors poussière	1 H 30	1 H	45 min
Recouvrable	4 - 12 h	4 - 12 h	3 - 8 h
Remise en service Trafic Piéton	18 h	12 h	8 h
Remise en service Trafic Normal	12 Jours	10 Jours	8 Jours

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : INCOLORE

Conditionnement : Kit de 5,5KG

Conservation : Conservation en emballage fermé : base 12 mois-
Durcisseur 6 mois.

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLYVITRI 2K

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.

