



EXTERIEUR - INTERIEUR

IMPRESSION OPACIFIANTE PHASE AQUEUSE

**SUPPORTS**

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

- Béton
- Enduit ciment en intérieur et extérieur, application directe.
- Autres supports alcalins (PH>7)
- Plâtre - Placoplâtre
- Métaux ferreux sains et exempts sur une couche de KERLYPRIM EXTRA
D'oxydation

Pour tout autre support, consulter notre service technique

PROPRIETES

Haut pouvoir fixant
Régule les fonds neufs et anciens
Facile d'emploi
Bon pouvoir opacifiant

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C en extérieur
Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,
Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur et 80 % en extérieur (D.T.U 59.1),
En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

Brosse carrée ou rouleau polyamide texturé 18 mm.

Prêt à l'emploi,

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ag) 3 g/L (2010), soit 19 g/l pour ATLANTIC'S PRIMA

-Extrait sec en poids : 64%± 0,02%

- Masse volumique à 23° C : 1,54± 0,02 g/cm³

- Aspect du feuil sec : mat tendu ou légèrement poché suivant le matériel d'application utilisé

- Rendement : 8 à 11 m²/L selon porosité du support

-Viscosité : Liquide épais

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 30 à 40 minutes ; Recouvrables : 8 heures à 20°C et %HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : Livrable en blanc et dans les teintes de notre nuancier, existe en noir pigmenté

Conditionnement : 3 L et 15 L net

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité ATLANTIC'S PRIMA

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



kerLys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com