



## EXTERIEUR-INTERIEUR R.P.E ROULE – EN DISPERSION

### SUPPORTS

Ceux ci devront être conformes aux définitions du D.T.U en vigueur

Seuls, les fonds à base de liants hydrauliques sont acceptés par le D.T.U 59. 2

Béton  
Enduit ciment  
Autres supports alcalins (pH >7)

Pour tout autre support, consulter notre service technique

### PROPRIETES

**KERLYMUR** est un R.P.E roulé en phase aqueuse, il décore par sa couleur et son aspect rustique

Ce R.P.E masque le faïençage et protège les supports grâce à sa grande durabilité et sa résistance aux intempéries

### MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.2

KERLYMUR s'applique au rouleau mousse grosses alvéoles  
Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

**NETTOYAGE DU MATERIEL** : eau (avant séchage)

### RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C en extérieur,  
Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,  
Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur et 80 % en extérieur(D.T.U 59.1),  
En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.  
En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7)

## **CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION**

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ac), 40g/L(2010)soit 32g/litre pour kerlymur

**-Extrait sec en poids :** **80%+ 0,02%**

**- Masse volumique à 23° C :** **1,80 ± 0,02 g/cm3**

**- Aspect du feuil sec :** **Mat tendu ou légèrement poché suivant le matériel d'application utilisé**

**- Rendement :** **1 à 2KG/M<sup>2</sup>**

**-Viscosité :** **Pâteux**

**Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie à 20°C et 65% HR:**

**Hors poussière : 30 minutes ; Sec : 48 à 72 heures suivant épaisseur appliquée**

## **TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION**

Teintes : BLANC ET PASTELS

Conditionnement : 25 KG

Conservation : un an en emballage d'origine non entamé  
**CRAINT LE GEL**

## **HYGIENE ET SECURITE**

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLYMUR

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



**kerlys**  
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI  
86000 POITIERS  
Tél : 05 49 44 23 44  
Fax : 05 49 44 23 03  
Mail : info@kerlys.com  
Internet : www.kerlys.com