



ANTIROUILLE A BASE D'OXYDE DE FER

SUPPORTS

Sur tous métaux ferreux (charpentes métalliques, ferronneries, grilles, portails, matériels, châssis de véhicules, etc) pour travaux courants neufs ou d'entretien conformément au D.T.U 59.1.

PREPARATION DES SUPPORTS

Eliminer la calamine - Brosser la rouille mobile - Dégraisser - Rincer - Sécher.

PROPRIETES

KERLYROX est une peinture antirouille à base d'oxyde de fer naturel micronisé et de résine courte en huile. Les caractéristiques techniques performantes de KERLYROX permettent un séchage rapide, un excellent pouvoir couvrant et opacifiant, et en font une peinture antirouille d'un excellent rapport qualité - prix.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C en extérieur,
Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,
Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur et 80 % en extérieur (D.T.U 59.1),
En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

MODALITES D'APPLICATION

En mono-couche, 2 procédés :
Brosse ou rouleau à poils ras 5 mm
Prêt à l'emploi

Température d'application : entre 5° et 35 °C.
Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

NETTOYAGE DU MATERIEL : diluant synthétique

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ai) 500 g/L (2010) soit 360g/l pour kerlyrox

<u>-Extrait sec en poids :</u>	75%+ 0,02%
<u>- Masse volumique à 23° C :</u>	1,42+ 0,02 g/cm³
<u>- Aspect du feuil sec :</u>	mat, satiné
<u>- Rendement :</u>	6 à 8 m²/Kg/25 μ
<u>-Viscosité :</u>	fluide

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 60 min ; Sec : 24 heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Conditionnement : 5kg et 25kg

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

INFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLYROX

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com